


SCHEDA TECNICA

Forato da 12 (33x12x25)

CARATTERISTICHE DEL BLOCCO



Dimensioni nominali	L x W x H	mm	330 x 120 x 250
Peso		kg	6,0
Percentuale di foratura		%	65
Pezzi per pacco		n.	96
Peso medio del pacco		kg	630
Pezzi al m ²		n./m ²	11,3
Malta per m ²		dm ³ /m ²	8,0
Resist. compressione // ai carichi verticali	f _{bm}	N/mm ²	2,00
Resist. compressione ⊥ ai carichi verticali	f' _{bm}	N/mm ²	3,00
Massa volumica a secco lorda		kg/m ³	630
Conducibilità termica	λ _{10,dry}	W/mK	0,266

CARATTERISTICHE DELLA MURATURA

PRESTAZIONI TERMICHE DELLA PARETE

Conducibilità termica	λ	W/mK	0,304
Trasmittanza termica ⁽¹⁾	U	W/m ² K	1,636
Massa superficiale	M _s	kg/m ²	84
Trasmittanza termica periodica ⁽¹⁾	Y _{IE}	W/m ² K	1,358
Sfasamento ⁽¹⁾	S	ore	3,69
Fattore di attenuazione ⁽¹⁾	fa	adim.	0,830

ACUSTICA E RESISTENZA AL FUOCO

Potere fonoisolante ⁽¹⁾	R _w	dB	42,4
Resistenza al fuoco ⁽¹⁾		minuti	EI 30

CARATTERISTICHE TERMOIGROMETRICHE

Calore specifico	C _p	J/kgK	1000
Permeabilità al vapore	δ	kg/msPa	20x10 ⁻¹²
Resistenza alla diffusione del vapore	μ	adim.	10

⁽¹⁾ Parete intonacata



Azienda Associata al
Consorzio POROTON® Italia

POROTON®

Tutti i dati sono indicativi e possono essere oggetto di modifiche senza obbligo di preavviso